



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文曲路69号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szxsj.com



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGA03006

共 9 页 第 1 页

产品名称 Product Name	冬装	规格型号 Type	160			
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—			
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—			
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT19-1790K			
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求			
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	江苏旭瑞升服饰有限公司	联系电话 Telephone	0517-88295555		
	地址 Address	—	邮政编码 Post Code	—		
生产单位 Manufacturer	江苏旭瑞升服饰有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类			
送样日期 Sampling Date	2026-09-14	检验检测日期 Test Date	2026-09-14~ 2026-09-20			
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》					
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表					
编 制： Compiled By： <u>顾伟</u>						
校 核： Checked By： <u>常丽娜</u>						
审 批： Approved By： <u>张蓉</u>						
质检机构（公章） QC authority (Official Seal) 签发日期(Date) 2026 年 9 月 20 日						

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 里 料 ）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 内 胆 ）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
3	可分解致癌芳香胺染料（外壳枣红色）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
4	可分解致癌芳香胺染料（外壳藏青色）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
5	纤维含量 (%)	里料	—	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
		内胆		聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
		外壳藏青色		聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	合格
		外壳枣红色		聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	合格
6	甲醛含量	里料	mg/kg	≤75	未检出	合格
		内胆		≤75	未检出	合格
		外壳藏青色		≤75	未检出	合格
		外壳枣红色		≤75	未检出	合格
7	pH 值	里料	—	4.0~8.5	6.3	合格
		内胆		4.0~8.5	6.6	合格
		外壳藏青色		4.0~8.5	6.5	合格
		外壳枣红色		4.0~8.5	6.4	合格
8	异味		—	无	无	合格
9	起球	内胆	级	≥3-4	3-4	合格
		外壳枣红色		≥3-4	4-5	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表									
Collection of Test Results									
序号 No.	检验检测项目 Test Items				单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
10	色牢度	外壳枣红色	耐皂洗	变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
			耐酸汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐碱汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐水	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐干摩擦			$\geq 3-4$	4-5	合格	
			耐湿摩擦			≥ 3	4-5	合格	
			耐光			≥ 4	符合 4 级	合格	
		外壳藏青色	耐皂洗	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
			耐酸汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐碱汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐水	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格	
				沾色		$\geq 3-4$	4	合格	
			耐干摩擦			$\geq 3-4$	4-5	合格	
			耐湿摩擦			≥ 3	4-5	合格	
			耐光			≥ 4	符合 4 级	合格	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items				单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
10	色牢度	内胆	耐皂洗	变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐水	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐干摩擦			$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥ 3	4-5	合格
			耐光			≥ 4	符合 4 级	合格
		里料	耐皂洗	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐水	变色		$\geq 3-4$	4-5	合格
				沾色		$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐干摩擦			$\geq 3-4$	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥ 3	4-5	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
11	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
12	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	符合	合格
13	平方米干燥重量	内胆	g/m²	—	334.2	—
14	接缝强力	外壳	N	≥140	210	合格
		内胆		≥140	200	合格
15	单位面积质量	外壳 枣红色	g/m²	—	149	—

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

